Paged Datenblatt

Paged Twin Form FR

(Twin-Sperrholz, schwer entflammbar für Fussboden, beschichtet mit Phenolfilm)

Hochwertiges, wasserdichtes Dickschicht-Sperrholz mit Nadel- und Laubbaumstruktur, beschichtet mit einem Phenolfilm mit hoher Grammatik. Aufgrund seines geringen Gewichts, seiner hohen Festigkeit und der höchsten Brandklasselevel für Holzwerkstoffe kann es direkt oder über Balken an Schwellen der Euroklasse A1 oder A2 verwendet werden. Paged Twin Form FR-Sperrholz wird zur Verwendung in Strukturelementen gemäß dem CE2+ System (Fußböden) hergestellt. Erhältlich in einer glatten und rutschfesten Version mit Mesh-Aufdruck.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Die Hauptanwendungsbereiche umfassen Bau (öffentliche Versorgungsgebäude, d. h. Schulen, Hotels, Einkaufszentren), Herstellung von Industrieböden, Gerüstplattformen und Bühnen
- Hochwertige Verklebung
- Geringes Gewicht und hohe Festigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Die höchste Brandklasse für Holz
- Polnisches Produkt

STANDARD ABMESSUNGEN [mm]

1250x2500
1220x2440

*Abmessungen ausser Standard gegen Bestellung verfugbar

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Lange / Brite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTE GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m2)	Dichte (kg/m3)
9	5	-0,7	+0,5	5,4	
12	6	-0,8	+0,6	7,3	
15	7	-0,8	+0,7	9,1	
18	9	-1,0	+0,7	10,9	
21	10	-1,0	+0,8	12,7	
24	11	-1,1	+0,9	14,5	605**
27	12	-1,7	+1,4	16,3	
30	13	-1,9	+1,5	18,2	
35	16	-1,4	+1,1	21,2	
40	18	-1,6	+1,2	24,2	

*Andere Dicken und spezial Aufbau auf Anfrage erhaltlich
**Durschnittliche Dichte fur Feuchtenwerti 8-12%

BESCHICHTUNG

Art. Des Films	Phenol
Filmgewicht	220 g/m^2
Filmfarbe	Schwarz, Schwarz braun

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 3

BRANDKLASSE (EN 13501-1)

B_{fl}-s1

ZUSATZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemass dem Kundenauftrag

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklarung (DoP).
3. Katalog der beschichteten Sperrholzoberflachenni gemass werksinternen technischen Bedingungen.

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.



Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.
Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.