



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

# Paged BirchPly FR

(sklejka liściasta trudno zapalna na ściany i sufity)

Sklejka liściasta o specjalnej budowie modyfikowana innowacyjną metodą. Proces impregnacji pozwala uzyskać najwyższą klasę ogniową dla drewna i płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i kolejnictwie. Sklejka BirchPly FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 (ściany i sufity) oraz spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego HL3 w klasie R1.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. budownictwo (budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hotele, centra handlowe), kolejnictwo (tramwaje, wagony kolejowe)
- Specjalna budowa
- Innowacyjna metoda impregnacji
- Najwyższa klasa ogniowa dla drewna
- Produkt polski

**FORMATY STANDARDOWE**[mm] 1250/1500x2500  
1500x3000\*\*

\*Rozmiary niestandardowe dostępne w wycenie specjalnej  
\*\*Dla grubości 12-24mm

## ODCHYLEKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

## ODCHYLEKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
12	9	-0,8	+0,6	8,6	720-880**
15	11	-0,9	+0,7	10,8	
18	13	-0,9	+0,7	13	
21	15	-1,0	+0,8	15,1	
24	17	-1,1	+0,9	17,2	
27	19	-1,8	+1,4	19,4	
30	21	-1,9	+1,5	21,6	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Gęstość przy wilgotności 8-12%

### KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

### KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 3

### KLASA PALNOŚCI (EN 13501-1 / EN 45545-2)


B-s1, d0  
R1 (HL3)

### USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

### INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek liściastych wg. EN 635-2.



Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.