

# Paged ParquetPly

(sklejka liściasta brzoza lub iglasta sosnowa)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Wysokiej jakości sklejka liściasta lub iglasta spełniająca najwyższe wymagania producentów parkietów. Łatwość w obróbce, wąska tolerancja grubości oraz odpowiednia wilgotność zapewniają stabilność projektowanej podłogi.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Głównie obszary zastosowań obejmują m.in. produkcję podłóg np. parkietów dwuwarstwowych
- Wąska tolerancja grubości
- Odpowiednia wilgotność 5-9%
- Wysoka wytrzymałość
- Stabilność wymiarowa
- Produkt polski

## FORMATY

STANDARDOWE [mm]\*

Liściasta

1220x2440

1250x2500

2440x1220

2500x1250

Iglasta

2440x1220

2500x1250

\*Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie

## ODCHYLENIA WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość

Wartość odchylenia\*

< 1000 mm ± 1 mm

1000 – 2000 mm ± 2 mm

> 2000 mm ± 3 mm

\*Inne dostępne na zamówienie

## ODCHYLENIA PROSTOLINOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Wartość odchylenia

Prostoliniowość krawędzi ± 0,1% lub ± 1mm/m

Prostokątność ± 0,1% lub ± 1mm/m

## WICHROWATOŚĆ ZGODNIE Z ZAKŁADOWYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI

Grubość

Wartość odchylenia

< 10 mm dopuszczalna

≥ 12 mm do 10 mm/m przekątnej

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 - LIŚCIASTA

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
6,5	5	-0,2	+0,2	4,5	640-760**
9	7	-0,2	+0,2	6,3	
12	9	-0,2	+0,2	8,4	
15	11	-0,2	+0,2	10,5	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Gęstość przy wilgotności 5-9%

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 - IGLASTA

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
6,5	3	-0,2	+0,2	3,8	585**
9	4	-0,2	+0,2	5,3	
12	5	-0,2	+0,2	7,0	
15	7	-0,2	+0,2	8,8	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

\*\*Średnia gęstość przy wilgotności 5-9%

## KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

## KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 3

## USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek liściastych wg. EN 635-2 i iglastych wg. EN 635-3.
4. Zgodność z CARB Phase 2 oraz EPA TSCA VI.



Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.