Paged Fiche technique

Paged Door

Contreplaqué feuillu ou résineux de qualité superieure avec insert en aluminium, disponible dans une large gamme d'épaisseurs. De facon standard, la feuille d'aluminium d'épaisseur 0,3 mm est inseree au centre du contreplaqué, l'epaisseur de part et d'autre de la feuille d'aluminium etant egale . Une insertion en tant que deuxième ou troisième pli est egalement possible. Cette construction de contreplaqué repartit efficacement les contraintes internes. Ce panneau est egalement disponible dans une version filmee gris pour une mise en peinture.

APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Le domaine d'application principal comprend la production de portes et de composants de portes
- Aspect naturel et structure de surface uniforme
- Haute résistance et stabilité dimensionnelle
- Usinage facile
- Large choix d'épaisseur
- Fabrique en Pologne

FORMATS STANDARD [mm]

1250x2500
2500x1250

*Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans un devis spécial

ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON EN 315, EN 323, EN 324

Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m^2)	Densité (kg/m^3)
4,0	3	-0,5	+0,3	2,8	640-760**
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	
35	25	-1,5	+1,1	24,5	
40	27	-1,6	+1,2	28	

*Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande
**Densité à 8-12% d'humidité

DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324

	Valeur d'écart
Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m
Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m

CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1)

½ E1

CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2)

Classe 2

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Usinage CNC selon la commande du client

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Conditions générales de vente.
2. Catalogue des classes de qualité de surface des contreplaqués de feuillus et de conifères selon EN 635-2 et EN 635-3.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.