Paged Blockboard

FSC
www.fsc.org
FSC® C005656
The mark of responsible forestry

Le Blockboard Paged est un panneau latte en bois massif avec une structure à cinq couches. L'ame du panneaux est constitue d'un lattage contrecolle en pin, les 2 plis exterieurs d'une epaisseur de 1,5mm peuvent soit etre en feuillu (aulne, bouleau), soit en resineux (pin sylvestre). Le panneau peut etre propose avec un revetement en essence fine.

APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Les principaux domaines d'application comprennent: la construction de caisses de transport; l'ameublement, l'amenagement intérieur; la menuiserie exterieure
- Ame en bois massif
- Collage type : interieur ou exterieur
- Fabrique en Pologne

FORMATS STANDARD [mm]

1250x2500
2500x1250

*Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans un devis spécial

ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON LES HYPOTHÈSES TECHNIQUES PAGED MORĄG

Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m²)	Densité (kg/m³)
13	5			7,8	
16	5			9,6	
18	5			10,8	
22	5			13,2	
25	5	-0,2	+0,4	15	550-650**
28	5			16,8	
30	5			18	
36	7			21,6	
45	7			27	

*Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande
**Densité à 8-12% d'humidité

DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324

	Valeur d'écart
Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m
Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m

CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1)

½ E1

CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2)

Classe 1
Classe 2

LA RESISTANCE A L'ARRACHEMENT DES VIS SELON LEUR AXE (EN 320)

1950 N
198,9 kgf

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Usinage CNC selon la commande du client

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Conditions générales de vente.
2. Classes de qualité de surface des panneaux de menuiserie plaqués avec des placages de feuillus et de conifères selon EN 635-2 et EN 635-3.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Paged Pisz Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00

www.sklejkapaged.pl

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00