

Paged Softwood ThickPly FR

(sklejka sosnowa grubowarstwowa, trudnozapalna, na ściany i sufity lub podłogi)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



Sklejka iglasta grubowarstwowa z łuszczyki sosnowej o grubości 2,5 i 3,2 mm modyfikowana innowacyjną powierzchniową metodą impregnacji. Proces nie wpływa ujemnie na wysoką odporność mechaniczną i wytrzymałość na obciążenia. Sklejka Softwood ThickPly FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE1 (ściany i sufity lub podłogi).

ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. budownictwo (budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hotele, centra handlowe)
- Wysokiej jakości sklejenie
- Innowacyjna powierzchniowa metoda impregnacji
- Łatwa obróbka
- Najwyższa klasa ogniowa dla drewna
- Produkt polski

FORMATY 2500x1250
STANDARDOWE* 2440x1220

*Rozmiary niestandardowe, a także powiększone z łączeniem dostępne na zamówienie

ODCHYLEKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI NORMY EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ODCHYLEKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI NORMY EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI NORM EN 315, EN 323 I EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m ²)	Średnia gęstość (kg/m ³)
9***	3	-0,7	+0,5	5,3	550-700**
12	5	-0,8	+0,6	7	
15	5	-0,8	+0,7	8,8	
18	7	-1,0	+0,7	10,5	
21	8	-1,0	+0,8	12,3	
24	9	-1,1	+0,9	14	
27	9	-1,7	+1,4	15,8	
30	11	-1,9	+1,5	17,6	
35	13	-1,4	+1,1	20,5	
40	15	-1,6	+1,2	23,4	

*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie

**Średnia gęstość dla wilgotności 8-12%

***Tylko dla Bfl-s1

KLASA EMISJI (EN 717-1)

E1
Produkt spełnia także wymagania ½ E1

KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 3

KLASA PALNOŚCI (EN 13501-1)

B-s1, d0
Bfl-s1

USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem

USŁUGI DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży.
2. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek iglastych wg. EN 635-3.



Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.